



MADIGRAF

Importadora de materiales de publicidad.

VINILO MICROPERFORADO I-FLEX®

Datos técnicos:

Condición de prueba: temperatura interior 23 ± 2 °C; Humedad relativa $50 \pm 5\%$; Utilice aluminio, vidrio, placa de acero como material base para la prueba.

Elementos de Prueba	Unidades	Método de Prueba	Valor Promedio
Espesor del PVC	Micron	GB/T6672-2001	140±10
Peso - Liner	g/m ²	GB4669-1995	140±10
Peso - Producto Final	g/m ²	GB4669-1995	280±20
24h, 180° Pelado	N/25mm	FTM 1	≥4
Estabilidad Dimensional MD	mm	FTM 14	≤1.5
Estabilidad Dimensional CD	mm	FTM 14	≤1.0
Fuerza de Tensión MD	N/25 mm	GB/T1040.1-2006	≥25
Fuerza de Tensión CD	N/25 mm	GB/T1040.1-2006	≥20
Temperatura de Construcción	°C		20±10°C
Temperatura Aplicable	°C		-20 ~ +70

- Todos los datos técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.